

PRODUKTSPECIFIKATION RULLGARDINSVÄV


SCREEN 550

Komposition:	85% PVC / 15% Polyester
Vävbredd:	250 cm
Tjocklek väv:	0,69 mm ± 5%
Totalvikt:	555 g/m ² ± 5%
Ljusakthet (Färgakthet): EXTERIÖRT (gråskala) INTERIÖRT (blåskala)	5/5, vit(fg 15) 4/5 8/8, vit(fg 15) 7/8

Artikel:	Ljus reflektion	Ljus absorption	Ljus genomsläpp	Värme reflektion	Värme absorption	Värme genomsläpp	UV genomsläpp	Utv G-tot Glas C*	Utv G-tot Glas D*	Öppn. faktor
55015			20	52		23		0,16	0,11	5%
55015/79			16	39		19		0,14	0,10	5%
55015/93			20	51		23		0,16	0,11	5%
55015/97			14	23		13		0,12	0,09	5%
550 15/929			20	42		25		0,17	0,12	5%
550 24			9	3		9		0,10	0,08	5%
550 24/97			10	8		10		0,11	0,08	5%
550 79			14	31		16		0,13	0,09	5%
550 79/97			13	20		14		0,12	0,09	5%
550 929			16	38		21		0,15	0,11	5%

*Glas C: tvåglasfönster lågenergi fylld med argon 4-16-4

*Glas D: reflekterande tvåglasfönster lågenergi fylld med argon 4-12-4

	Transparent
Enligt EU-guideline lämplig vid arbetsplatser med datorer med referens till max ljusgenomsläpp	Norr (20%) ja, alla färger Öst (6%) nej Syd (5%) nej Väst (6%) nej
Flamsäkerhet:	Ja, M1 / B1 / CLASS 1 / Typ B / NFPA 701 / IMO
Lämplig i fuktig miljö:	Ja
Kvantitet/rulle:	18,5 mtr/rulle ± 5%
Förpackning:	Vävrullen märks med en etikett som är specificerad med följande: <ul style="list-style-type: none"> • Vävkvalité • Färg nr • Bredd • Bruttometer • Nettometer • Batch nr Köps väven som avkap kan flera vävar rullas på samma papptub
Övrigt:	Väven kan kallskäras både i väft och varpriktning.